

ABDECKBAND

Beschreibung: Das flexible, einseitig klebende Krepp-**ABDECKBAND** haftet auf vielen Untergründen. Einbrennfest bis max. 60 Minuten bei +80°C. Lässt sich innerhalb von bis zu 3 Tagen rückstandlos entfernen. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Abdeckbandes in Ihrem individuellen Prozess zu bestimmen.

Anwendung: Für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Abdecken von angrenzenden Flächen sowie Ankleben von Abdeckpapier oder Folien bei Malerarbeiten oder Einbrenn-Lackierungen usw.



Technische Daten

Träger	Krepp-Papier	Zugfestigkeit	75 N/25mm Bandbreite
Kleber	Kautschukbasierend	Bruchdehnung	9%
Bandstärke gesamt	0,13 mm	Toleranzen	±10%
*1N (Newton)	102g	Temperaturbeständigkeit	+80°C während max. 1h
Klebkraft	6,0 N/25mm Bandbreite	Lagerstabilität	12 Monate ab Produktionsdatum

Verarbeitung: Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen. Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt.

Hinweis: Das **ABDECKBAND** eignet sich nicht für Aussenanwendungen und sollte nicht längere Zeit UV- Strahlen ausgesetzt werden. Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

Lagerung: Die Lagerhaltung eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperaturen (ca. +18°C) und ca. 60% relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.