


FALCOFOL OUTSIDE SK C

Beschreibung: Geprüftes, anschmiegsames, Anschlussfugenband mit eingearbeiteter Spezialmembrane und vollflächigem, haftstarkem Kleber zur einseitigen Montage. Die Vliesseite lässt sich einfach überputzen. Der Klebstoff ist frei von flüchtigen Giftstoffen. Das Band ist reissfest, alterungs- und verrottungsfest. Die Klebeflächen sind mit einem überstehenden Kunststoff-Trennliner abgedeckt, für einfaches ablösen der Deckfolie.



Anwendung: Für sämtliche winddichte, wasserabweisende, diffusionsoffene Abdichtungen im Fassadenbereich. Geeignet für Neubau oder Sanierung. Auf Untergründe wie Beton, Leichtmauermörtel, Ziegel-, diverses Steinmauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff und Dämmplatten (EPS, XPS, PUR). Das Band wird auf der bauphysikalischen kalten, daher **Aussenseite** eingesetzt. Die Klebefläche ist in zwei Ebenen unterteilt.

- Produktmerkmale:**
- einseitig, vollflächiger Verklebung mit sofortiger haftstarken Klebeverbindung
 - winddicht, aber diffusionsoffen, schlagregenfest ≥ 600 Pa
 - UV-beständig, witterungsbeständig bis 3 Monate
 - hohe Reissfestigkeit für einfache Montage
 - überputz-, überstreich- und überspachtelbar
 - konzipiert für normkonforme Montage (SIA 331, RAL-Richtlinie, ÖNORM B5320)
 - anwendbar bereits ab -10°C
 - mit Fingerlift für einfaches Handling, auch mit Arbeitshandschuhe
 - weiches, sehr anschmiegsames Vlies
 - enthält keine flüchtige Giftstoffe



Technische Daten

Basismaterial	schwarzes PES-Vlies	Schlagregendichtheit	≥ 600 Pa, EN1027
Klebstoff	UV-Acrylat	Freibewitterung	max. 3 Monate
Klebkraft	22 N/24mm, DIN EN 1928	Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
Bruchdehnung	$\geq 40\%$, EN 29073	Emissionen	keine Emission
Zugfestigkeit	≥ 8 MPA, EN 29073	Temperatureinsatzbereich	-40° bis $+90^{\circ}\text{C}$
Dampfdurchlässigkeit S_d-Wert	$< 1,0\text{m}$, EN ISO 12572	Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Luftdurchlässigkeit	≥ 600 Pa, DIN EN 1026	Lagerung	Im Originalkarton kühl lagern. Kein Verfallsdatum.

Vorbehandlung: Klebeflächen frei von Trennmittel, Staub, Fett, Öl, etc. halten.



Bei Temperaturen im $\pm 0^\circ$ ist es sicher zu stellen, dass kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Raureif oder Eis, etc. vorhanden ist.

**Verarbeitung
Fenster bündig
montiert:**

Verklebung des Anschlussfugenbandes muss immer von unten nach oben ausgeführt werden (Bank → Leibung → Sturz). Verlegung der Folie horizontal oder vertikal mit einer Überlappung von mindestens 100mm. Verklebung der Folien untereinander überlappend ca. 30mm deckend.

Folienband abrollen und mit ca. 50 bis 100mm Überlänge zuschneiden. Schmale Trennfolie einseitig ablösen, Band sorgfältig positionieren und an Rahmenprofil aufkleben und aufwalzen / gut anreiben. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Rahmens wiederholen. Danach Rahmenprofil ausrichten. Restliche Liner vorab entfernen. **FALCOFOL OUTSIDE SK C** spannungsfrei positionieren und Trennfolie unter fortlaufendem Andrücken des Bandes herausziehen. Stossstellen überlappend verkleben. Zum Schluss mit dem Anpressroller gut andrücken und abwalzen um Luft einschüsse auszuschliessen.

**Verarbeitung
Fenster aussen
vorgesetzt:**

Verklebung des Anschlussfugenbandes muss immer von unten nach oben ausgeführt werden (Bank → Leibung → Sturz). Verlegung der Folie horizontal oder vertikal mit einer Überlappung von mindestens 100mm. Im Vertikalen-Bereich empfiehlt es sich, mittels Paneele für ein Gefälle zu sorgen, um stehendes Wasser auf der Folie zu vermeiden! Verklebung der Folien untereinander überlappend ca. 30mm deckend.

Folienband abrollen und mit ca. 50 bis 100mm Überlänge zuschneiden. Schmale Trennfolie einseitig ablösen, Band sorgfältig positionieren und an Rahmenprofil aufkleben und gut andrücken. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Rahmens wiederholen. Danach Rahmenprofil ausrichten. Restliche Liner anlösen, **FALCOFOL OUTSIDE SK C** spannungsfrei positionieren und Trennfolie unter fortlaufendem Andrücken des Bandes herausziehen. Stossstellen überlappend verkleben. Zum Schluss mit dem Anpressroller gut andrücken und abwalzen um Luft einschüsse auszuschliessen.

Zu beachten:

Die Bildung von stehendem Wasser auf der Folie ist zu vermeiden! Die Folie darf nicht länger als 3 Monate UV-belastet werden.

Bei Anwendung auf rohem Backstein wird empfohlen, die Anschlussflächen vor dem Fenstereinbau mit einem tragfähigen Glattstrich zu versehen.

Lieferform:

Bezeichnung	Rollen breite	Lfm/Rolle	Kartoninhalt
Falcofol outside SK 70 C	70mm	25m	100m (4 Rollen)
Falcofol outside SK 100 C	100mm	25m	75m (3 Rollen)
Falcofol outside SK 150 C	150mm	25m	50m (2 Rollen)
Falcofol outside SK 200 C	200mm	25m	25m (1 Rollen)

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.