



FALCOPROTECT OPFERSCHICHT WACHS

Beschreibung: **FALCOPROTECT OPFERSCHICHT WACHS** besteht auf Basis einer Wachsemulsion zusammen mit einem speziell flexiblen Polymer. Das Produkt wurde speziell für den Schutz von Fassaden und andere Baumaterialien von Graffiti-Attacken und sonstige Verschmutzungen entwickelt. Der Schutzfilm ist nicht glänzend, farblos, dampfdurchlässig und kann mittels Hochdruckreiniger (mindestens 90°C Wassertemperatur) einfach entfernt werden. Nach der Reinigung ist der Schutz erneut zu applizieren.

Geeignete Untergründe:

- Kalksandstein, Natursteine
- Ziegel, Beton, Klinkermauerwerk
- mineralische Putzfassaden, Silikatputze, Tuffstein, Faserzement sowie andere saugende Untergründe

Merkmale:

- Lösemittelfreies Produkt
- Schutzfilm ist farblos und nicht glänzend
- Dampfdurchlässig
- Einfachere Reinigung des Untergrundes bei Schmierattacken

Technische Daten			
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 g/cm ³	pH-Wert	ca. 8,5 – 9,0
Aussehen	milchig, trübe Flüssigkeit	Verbrauch	durchschnittlich 150g/m ²
Farbe	Weiss/gelblich	Trockenzeit	ca. 30 min.
Wirkstoff/Lösemittel	Wachs/Wasser	Lagerung/Haltbarkeit	12 Monate ab Prod.Dat.

Anwendung: **FALCOPROTECT OPFERSCHICHT WACHS** wird gebrauchsfertig angeliefert. Vorhandene Schmierereien sowie Rückstände von Reinigungsmittel aus einer vorhergehenden Fassadenreinigung müssen vollständig entfernt werden. Mit Rolle, Pinsel oder Niederdruck-Sprühverfahren (bei ca. 0,5 bar) auf sauberen, trockenen und festen Untergrund applizieren und gleichmässig verteilen (Produkt nicht vernebeln).

Die Applikation nicht bei Sonneneinstrahlung des Untergrundes durchführen.

Um den maximalen Schutz zu erreichen, empfehlen wir bei saugenden Untergründen ein zweimaliges Auftragen im Kreuzgang. Während des Auftragens soll sich ein 30-50 cm langer herablaufender Flüssigkeitsfilm bilden, der sofort mit einem Flächenstreicher oder Haarbesen verteilt werden muss. Die frisch behandelte Fläche sollte mind. 5 Std. vor Schlagregen geschützt sein. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt im Bereich von 10°C bis 25°C.

Bei schwach saugenden Untergründen wie z.B. Granit genügt 1 Applikation. Der mittlere Verbrauch beträgt ca. 150 g/m² und richtet sich selbstverständlich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.



- Empfehlung:** Vor Gebrauch gut schütteln/aufmischen. Eine Versuchsfläche von 1-2 m² wird empfohlen.
- Reinigung nach Farbanschlag:** Der Schutzanstrich kann von Untergründen mit heissem Wasser entfernt werden.
- Verpackung:** Kanister à 5, 10, 20kg
Fass à 200kg
- Haltbarkeit:** 12 Monate im ungeöffneten Zustand, kühl und frostfreie Lagern.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.