



STEINKITT

Beschreibung: Thixotroper zwei Komponenten Polyesterharz in pastöser Form. Nach dem Aushärten chemisch inert (neutral) und sehr beständig. Härtet schnell aus und löst sich während der Vernetzung nicht von der Substratoberfläche ab.

Anwendung: Der 2K Kleber eignet sich für die Verklebung und Füllung von Marmor, Granit und andere Natursteine. Aufgrund seiner hohen Haftfähigkeit und hohen Viskosität ist er besonders für vertikale Arbeiten geeignet.

Technische Daten			
Farbe	Pagliarino (Stroh-farbig)	Biegemodul	6'300 N/mm ²
Konsistenz	pastös, standfest	Druckfestigkeit	155 N/mm ²
Spezifisches Gewicht bei 25°C	ca. 1,60 g/cm ³	Wasseraufnahme	< 0,5%
Feststoff Anteil	ca. 99%	Wärmeformbeständigkeit	ca. 80°C
Shore-Härte	100 Shore D-Härte		
Biegefestigkeit	50-60 N/mm ²	Haltbarkeit	12 Mt./ ab Prod.-Datum
Mischzeit / Trocknung bei 2% Katalysator			
bei 10°C ca. 8 min.	Trocknung ca. 30 min.		
bei 20°C ca. 6 min.	Trocknung ca. 25 min.		
bei 30°C ca. 4 min.	Trocknung ca. 15 min.		

Vorbehandlung: Die zu verklebende Flächen müssen sauber und trocken sein, poröse und leicht angeraute Oberflächen begünstigen eine starke Adhäsion.

Verarbeitung: Für beste Resultate 2-3% Härterpaste (Benzoylperoxyd) mit dem Kleber vermischen. Die Aushärungszeit wird durch die Temperatur und die Menge des beigefügten Härters beeinflusst. Ein Überschuss an Härter verkürzt die Aushärungszeit, schwächt aber die Verklebung.

Zu beachten: Um den richtigen Farbton zu mischen, kann dem Polyesterharz die Farbpaste BASE COLORE beigemischt werden. Zum Einfärben immer die Farbe Paglierino verwenden, weil dies die Basisformulierung ist!

Haftungsbeschränkung: Die hier gemachten Angaben beruhen auf publizierten Daten und auf Tests, die in unseren eigenen Labors durchgeführt wurden. Sie sollten als Richtlinie aufgefasst werden und stellen in keiner Art eine Leistungsgarantie dar. Da die Verwendung des Produktes unter der Kontrolle des Anwenders oder des Verteilers liegt, beschränkt sich unsere Haftung für ein fehlerhaftes Produkt, sofern dies nachgewiesen werden kann, in der Rückerstattung des Einkaufspreises.

Lieferform: Eimer à 4 Liter (7kg)

Haltbarkeit: 12 Monate im ungeöffnetem Originalbehälter, an trockenem Lagerplatz bei 15-25°C.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.