VORLEGEBAND 320

Beschreibung: Einseitig klebender, harter, geschlossenzelliger PVC Schaum, selbstverlöschend mit sehr guter Alterungsbeständigkeit.

Anwendung: **VORLEGEBAND 320** eignet sich sehr als Distanz- und Auflageband im Dachbereich, sowie für schwere Fenster-, Dach- und Schrägverglasungen. Ebenso im Apparaten-, Maschinen-, Lüftungs-, Container-, Waggon-, Holz- und Innenausbau gegen Staub, Wasser, Lärm, Zugluft, Wärme und Kälte. Als vielseitiges Dichtungsmaterial und Abstandhalter einsetzbar.

Technische Daten SCHAUMSTOFF			
Träger	PVC-Schaum	**Zugfestigkeit**	> 1000 kPa, DIN 53571
Struktur	geschlossenzellig	**Brandverhalten FMVSS 302**	≤ 100 mm/min
Kleber	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei	**Wasser-Dichtigkeit U-Test**	≥ 5%
Raumgewicht	ca. 320 - 350 kg/m3, ISO 845	**Wasseraufnahme**	≤ 2%
Shore-Härte 00	ca. 65-80	**Wärmeleitfähigkeit**	λ = 0,045 W / m.K, DIN 52612
Druckverformungsrest (72h, 23°C, 50%)	<25%	**Ökologie**	Enthält keineGefahrenstoffe im Sinne der Gefahrenstoffverordnung und entsprechender EG-Richtllinien.
Stauchhärte	80 – 310 kPa, ASTM, bei 25% Kompression	**Temperaturbeständigkeit**	-30°C bis + 60°C
Bruchdehnung	>160 %, DIN 53571	**Lagerstabilität**	12 Monate ab Produktionsdatum
Chemische Beständigkeit vom SCHAUMSTOFF			
Chlorierte Lösemittel	nicht beständig	**Benzin**	nicht beständig
Salzwasser	beständig	**Heizöl**	beständig
Natronlauge	nicht beständig	**Salzsäure 10%**	beständig
Schwefelsäure	beständig	**Schwitzwasser**	beständig
Technische Daten KLEBSTOFF			
Kleber	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei	**Abdeckung**	silikonisierte LDPE Folie
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	**Temperaturbeständigkeit**	-40°C bis +100°C

Produkte-eigenschaften:

- Dauerhafte & alterungsbeständige Dichtungen
- Selbstverlöschend, geeignet für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen
- Lieferbare Stärken: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Standardfarbe: schwarz

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. PE-Folie am Anfang etwas abziehen. Vorlegeband unter fortlaufendem Entfernen der Abdeckfolie ankleben, das Band während dem Klebvorgang nicht dehnen. Bandstösse schräg anschneiden.

Lieferform:

Kartoninhalt:			
Dicke in mm	Breite in mm	Anzahl Meter pro Rolle	Anzahl Meter pro Karton
3	12	10	250
3	15	10	200
4	9	10	300
4	12	10	250
4	15	10	200
4	20	10	150
5	9	10	300
5	12	10	250
5	15	10	200
5	20	10	150
6	12	10	250
6	15	10	200
8	15	5	75

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, im Originalkarton.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.